

# ANKERWELD 803

## Lijmtank Aromaatrovrij



### Product omschrijving :

ANKERWELD 803 is een aromaatrovrije contactlijm op basis van SBR-rubber verpakt in een gebruiksklare lijmtank. Verwerking zonder aansluiting op een compressor met een bij het systeem leverbaar professioneel spuitpistool. Een ideale oplossing voor het werken op locatie en op plaatsen waar geen perslucht aanwezig is. De lijm heeft een hoge aanvangshechting en een gunstige droog- en opentijd.

### Lijmvoorbeelden:

1. Het lijmen van hardkunststofplaat zoals Formica, Duropal, etc., fineer, hardboard en triplex, onderling en op ondergronden van hout, multiplex, spaanplaat en MDF.
2. Het lijmen van leer, rubber en flexibele schuim-materialen onderling en op hout, beton, steen en metaal.
3. Het lijmen van vloerbedekking.
4. Het verlijmen van EPDM-rubber

In verband met de weekmakers in PVC (vinyl) bij de leverancier de verdraagzaamheid van contactlijm navragen.

### Productverwerking :

De te lijmen oppervlakken moeten droog en stof- en vetvrij zijn. Voldoende, maar ook niet teveel lijm aanbrengen op beide te lijmen materialen. Verwerking dient uitsluitend te geschieden op aan de omgevings temperatuur geacclimatiseerde materialen bij temperaturen tussen 15°C en 35°C. Ankerweld 803 2-zijdig aanbrengen, ca. 2-5 min., laten drogen, samenvoegen en krachtig over het gehele oppervlak aanrollen. Bij voorkeur met een aandrukrol. Eindsterkte bereikt na ca. 24 uur.

Lijmverbindingen onder constante spanning dienen vermeden te worden. Aanbevolen wordt hiervoor een contactlijm te gebruiken op neopreen basis.

Om onbevredigende hechtings resultaten te voorkomen, verstoppingen van het pistool en storingen aan de apparatuur uit te sluiten, verdient het aanbeveling de separaat beschikbare en uitgebreidere verwerkings voorschriften op te vragen en nauwgezet door te nemen en op te volgen.

### Technische gegevens van de lijm:

<b>Basis :</b>	Synthetische SBR en harsen in oplossing
<b>Soortelijk gewicht lijm :</b>	ca. 0.81 Kg/L
<b>Vaste stoffen gehalte :</b>	26 - 28 %
<b>Hoedanigheid :</b>	Lijmtank
<b>Viscositeit :</b>	20 - 50 mPa.s (20°C)
<b>Kleur :</b>	transparant of rood
<b>Droogtijd :</b>	2 min. 20°;(2-zijdige verlijming)
<b>Open tijd :</b>	Tot 1 uur.
<b>Hittebestendigheid :</b>	110°C
<b>Houdbaarheid :</b>	1 jaar bij 20°C, gesloten verpakking
<b>Verbruik :</b>	maximaal 10 m <sup>2</sup> /L
<b>Verpakking :</b>	19 L lijmtank
<b>Reinigingsmiddel :</b>	Ankerweld 901 Verdunner

### Praktische informatie:

SBR contactlijmen hebben een lagere eindsterkte dan Neopreen contactlijmen. Waar men een zo hoog mogelijke eindsterkte wil behalen of voor toepassingen waar de mobiliteit van de lijmtank geen voordeel oplevert worden Neopreen lijmen zoals de Ankerweld 101, 2344 of 2514 aanbevolen. Ankerweld 803 bevat oplosmiddelen. Bescherm de lijmtank tegen vorst.

### Veiligheidsaanbevelingen :

De in Ankerweld 803 toegepaste drijfgassen zijn licht ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken tijdens gebruik. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

De bovenstaande verwerkingsaanwijzingen zijn gebaseerd op nauwkeurig onderzoek en uitgebreide praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten.

**ANKERWELD** Postbus 398 2700 AJ Zoetermeer  
Tel: 079-3437538 Fax : 079-3437539 [www.ankerweld.org](http://www.ankerweld.org)  
Ankerweld is een merk van Bijlard International